

A-SILIKONBASERAT HYDROFILT AVTRYCKSMATERIAL

SÅ HÄR GÖR DU

| Avtryck för Laminater, Inlays, Onlays etc | Avtrycksteknik | Typ Av Avtryckssked | Material Att Använda |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Kron- & Broavtryck | En Mix, ett Avtryck | Standardsked eller Individuell Sked | Monofas |
| | Dubbelmix, ett Avtryck | | Monofas eller Heavy + Injektion eller Regular |
| | Dubbelmix, Dubbla Avtryck | | Putty + Injektion eller Regular |
| | Dubbelmix, ett Avtryck | | Monofas eller Heavy + Injektion eller Regular |
| Partialavtryck | Putty-Wash Avtryck | Standardsked | Putty + Injektion eller Regular |
| | En Mix, ett Avtryck | Standardsked eller Individuell Sked | Monofas |
| Protesavtryck | Putty-Wash Avtryck | Standardsked | Putty + Regular eller Injektion |
| | En Mix, ett Avtryck | Standardsked eller Individuell Sked | Monofas |


LADDNING OCH DOSERING AV NY PATRON

- Lyft på spärren på CARTRIDGE DISPENSER 2 (härefter kallad skåran) och dra tillbaka kolven helt och hållet. Lyft upp dispenserens patronhållare och ladda patronen, se samtidigt till att den V-formade skåran på patronens fläns är vänd nedåt. Tryck ner patronhållaren för att fästa patronen.
- Ta av locket på patronen genom att vrida det 1/4 varv motsols. Luta locket nedåt och "skala" av det från patronen. Tryck försiktigt på dispenserhandtaget för att pressa ut en liten mängd material genom de två öppningarna i änden på patronen. Se till att bas och katalysator kommer ut jämnt.
- Passa in den V-formade skåran på kanten av blandningsspetsen mot den V-formade skåran mellan patronens cylindrar. Tryck fast blandningsspetsen ordentligt. Vrid sedan på den färgade kragen på blandningsspetsen 1/4 varv medsols. Dispensern är nu klar att användas.
- Tryck flera gånger på handtaget för att pressa ut materialet. Avlägsna inte blandningsspetsen efter användning eftersom den fungerar som förslutning till nästa användningstillfälle. När du byter ut blandningsspetsen, vrid den ett 1/4 varv motsols för att passa in den V-formade skåran på patronen. Luta blandningsspetsen nedåt och "skala" av det från patronen.
- Avlägsna och byt ut den gamla blandningsspetsen omedelbart före nästa användningstillfälle. Innan du monterar fast en ny spets, pressa försiktigt ut en liten mängd material för att se till att bas och katalysator flyter ut jämnt från båda öppningarna. Om materialet inte kommer ut, avlägsna allt härdat material från patronens öppningar.
- För att byta ut patronen lyft upp spärren och dra tillbaka kolven helt och hållet. Avlägsna den tomma patronen genom att lyfta upp patronhållaren och ladda en ny i dispensern.

FYSIKALISKA EGENSKAPER (I Genomsnitt)

| Testdetaljer | Injektion typ 3: Light-Body Konsistens | Regular typ 2: Medium Body Konsistens | Monofas typ 2: Medium Body Konsistens | Heavy typ 1: Heavy Body Konsistens |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Total Arbetstid (min, sek) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Stelningstid (min, sek) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Minimitid i Patientmun (min, sek) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Återhämtning Från Deformation (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Maximum Töjning Under Kompression (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Linjär Dimensionsförändring efter 24 Tim (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Testbetingelser: Temperatur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relativ fuktighet (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))



Den nya typen av patron måste användas tillsammans med den nya GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

BRUKSANVISNING

- Sätt fast en intraoral spets på blandningsspetsen eller ladda en avtrycksspruta med material.
- Applicera blandningen på de preparerade tänderna.
- Fyll avtrycksskeden med det önskade materialet (putty, monofas, heavy body eller regular - allt beroende på vilken avtrycksteknik som skall användas).
- Sätt skeden på plats inom angiven arbetstid.
- Avvakta stelningen. (1'30" minuter i munnen).
- Avtrycket ska rengöras och sedan desinficeras i 2,5 % eller 3,4 % glutaraldehydlösning eller annat lämpligt desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- Avlägsna avtrycket och slå genast ut en modell (om så önskas). Utslagning av modell ska senast ske inom 14 dagar.

NOTERA

- När du blandar till EXAFAST NDS ska du vara noga med att inte blanda i eller komma i kontakt med följande material. De kan fördröja eller förhindra stelningstiden:
 - Katalysator för K-silikoner
 - Latex
 - Avtrycksmaterial med polysulfidbas
 - Oljor
 - Eugenolhaltiga material
 - Akrylater
 - Svavel
- Undvik också fukt och glycerin vid blandning.
- Vid broavtryck med multipla enheter (fler än 3 stödtänder) är snabbstelande material kanske inte att föredra då en alltför snabb stelning kan göra att exaktheten minskar. Högre temperaturer påskyndar stelningen, kylning fördröjer stelningen.
- Förvaras på torr och sval plats.
- Använd inte EXAFAST NDS på patienter som tidigare uppvisat allergiska reaktioner på A-silikon avtrycksmaterial.
- EXAFAST NDS kan silver- eller kopparsulfateras.
- Undvik att få material på kläderna. Det är mycket svårt att få bort.

HYDROFIEL VINYLPOLYSILOXAAN AFDRUKMATERIAAL

GEBRUIKSAANWIJZING

| | Afdruktechniek | Soort Afdruklepel | Aanbevolen Consistentie |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Caviteitsafdruk Voor Veneer, Inlay, Onlay, enz. | Enkelvoudige Mengmethode, Enkelvoudige Afdrukmethode | Confectie- of Individuele Afdruklepel | Monophase |
| Afdruk Voor Kroon- en Brugwerk | Dubbele Mengmethode, Enkelvoudige Afdrukmethode | | Monophase of Heavy + Injection of Regular |
| | Dubbele Mengmethode, Dubbele Afdrukmethode | | Putty + Injection of Regular |
| | Dubbele Mengmethode, Enkelvoudige Afdrukmethode | | Monophase of Heavy + Injection of Regular |
| | Putty-Wash Afdruk | Confectielepel | Putty + Injection of Regular |
| Afdruk voor Partiële Prothese | Enkelvoudige Mengmethode, Enkelvoudige Afdrukmethode | Confectie- of Individuele Afdruklepel | Monophase |
| | Putty-Wash Afdruk | Confectielepel | Putty + Injection of Regular |
| Afdruk voor Volledige Prothese | Enkelvoudige Mengmethode, Enkelvoudige Afdrukmethode | Confectie- of Individuele Afdruklepel | Monophase |


NIUWE CARTRIDGE PLAATSEN

- Duw de ontspanningshendel van de CARTRIDGE DISPENSER 2 omhoog en trek de zuiger helemaal naar achteren. Trek de sluitkap omhoog en plaats de cartridge. Zorg ervoor dat de V-vormige inkeping op de flens van de cartridge naar beneden is gericht. Duw de sluitkap omlaag om de cartridge stevig op zijn plaats te zetten.
- Verwijder de dop van de cartridge door hem een kwartslag te draaien tegen de wijsers van de klok in. Druk de dop naar omlaag en trek hem van de cartridge weg. Span de hendel van de dispenser voorzichtig aan om een kleine hoeveelheid materiaal uit beide openingen van de cartridge te persen. Base en Catalyst moeten er gelijkmatig uitkomen.
- Plaats de V-vormige inkeping op de rand van de mengnaald tegenover de V-vormige inkeping tussen de cilindres van de cartridge. Druk stevig om de mengnaald te bevestigen. Draai de gekleurde kraag van de mengnaald vervolgens een kwartslag met de klok mee vast. De dispenser is nu klaar voor gebruik.
- Span de hendel een paar keer aan om materiaal eruit te persen. Verwijder de mengnaald niet na gebruik. Ze doet dienst als dop tot het volgende gebruik. Bij het vervangen van de mengnaald moet de kraag op de mengnaald een kwartslag tegen de wijsers van de klok in worden gedraaid om de V-vormige inkeping op de cartridge op haar plaats te brengen. Houd de mengnaald omlaag gericht en trek ze van de cartridge weg.
- Vervang de mengnaald pas vlak vóór een volgend gebruik. Pers voor het plaatsen van de nieuwe mengnaald een kleine hoeveelheid materiaal uit de cartridge om ervoor te zorgen dat Base en Catalyst gelijkmatig uit beide openingen stromen. Indien het materiaal niet uit de cartridge komt, moet het uitgeharden materiaal uit de opening van de cartridge worden verwijderd.
- Duw de ontspanningshendel omhoog om de cartridge te vervangen en trek de zuiger helemaal naar achteren. Trek de sluitkap omhoog. Verwijder de lege cartridge en plaats een nieuwe.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN (Gemiddelden)

| Geteste items | Injection Type 3: Light-Bodied Consistentie | Regular Type 2: Med.-Bodied Consistentie | Monophase Type 2: Med.-Bodied Consistentie | Heavy Type 1: Heavy-Bodied Consistentie |
|---|---|--|--|---|
| Verwerkingstijd (min., sec.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Uithardingstijd (min., sec.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Verblijfsduur in Mond (min., sec.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Herstel na Vorming (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Maximumvervorming bij Compressie (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Lineaire Dimensionale Verandering na 24 Uur (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Testcondities: Temperatuur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relatieve vochtigheid (50 ± 5%) (ISO 4823; 1992(E))



Het nieuwe type cartridge moet samen met de nieuwe GC CARTRIDGE DISPENSER 2 gebruikt worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bevestig een intraorale tip op de mengnaald of breng materiaal in een afdrukspuit over.
- Spuut het materiaal over de geprepareerde elementen en het occlusale vlak.
- Vul de afdruklepel met voldoende afdruk materiaal (putty, monophase, heavy body of regular, afhankelijk van de afdruktechniek)
- Plaats de volle afdruklepel in de mond binnen de aangegeven verwerkingstijd.
- Wacht tot het materiaal is uitgehard (1'30" in de mond).
- Maak de verkregen afdruk schoon en desinfecteer hem in 2,5% à 3,4% glutaraaldehyde of een ander geschikt ontsmettingsmiddel, volgens de aanbevelingen van de desbetreffende fabrikant. Goed afspoelen onder stromend water.
- Verwijder de afdruk en maak (desgewenst) onmiddellijk een gipsmodel. Maximumtijd voor het gieten van een model: 14 dagen.

OPMERKINGEN

- Let er tijdens het extruderen van EXAFAST NDS op dat er geen vermenging of contact plaatsvindt met de volgende materialen. Ze kunnen de uitharding belemmeren:
 - Katalisator van condensatiesilicone afdrukmaterialen
 - Polysulfide afdrukmaterialen
 - Latex
 - Materialen op basis van eugenol
 - Olie
 - Zwavel
 - Acrylaten
 Vermijd ook vocht en glycerol tijdens het mengen.
- Snel uithardend materiaal is niet geschikt voor afdrukken van gehele gebitsbogen met meerdere elementen (meer dan 3), omdat snelle verharding noodzakelijk accuraat werken niet mogelijk maakt. Hoge temperaturen versnellen; lage temperaturen vertragen het.
- Bewaar het materiaal op een droge en koude plaats.
- Gebruik EXAFAST NDS niet bij patiënten die overgevoelig zijn voor silicone afdrukmaterialen.
- EXAFAST NDS kan verzilverd of verkoperd worden.
- Zorg ervoor dat er geen materiaal op uw kleding terecht komt. Het is moeilijk te verwijderen.

HYDROPHILIC VINYL POLYSILOXANE IMPRESSION MATERIAL

HOW TO USE

| Cavity Impression of Facing, Inlay, Onlay, etc. | Impression Technique | Tray Type | Recommended Consistencies |
|---|------------------------------|----------------------|---|
| Impression of Crown or Bridge | Single Mix Single Impression | Stock or Custom Tray | Monophase |
| | Double Mix Single Impression | | Monophase or Heavy + Injection or Regular |
| | Double Mix Double Impression | | Putty + Injection or Regular |
| | Double Mix Single Impression | | Monophase or Heavy + Injection or Regular |
| | Putty-Wash Impression | | Putty + Injection or Regular |
| Impression of Partial Denture | Single Mix Single Impression | Stock or Custom Tray | Monophase |
| | Putty-Wash Impression | Stock Tray | Putty + Regular or Injection |
| Impression of Full Denture | Single Mix Single Impression | Stock or Custom Tray | Monophase |


NEW CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of the CARTRIDGE DISPENSER 2 (referred to as the dispenser hereafter) and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of mixing tip to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the mixing tip as this will become the storage cap until next use. When replacing the mixing tip, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove and replace the old mixing tip immediately prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
- To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

PHYSICAL PROPERTIES (Average)

| Test Items | Injection Type 3: Light-Bodyed Consistency | Regular Type 2: Med.-Bodyed Consistency | Monophase Type 2: Med.-Bodyed Consistency | Heavy Type 1: Heavy-Bodyed Consistency |
|--|--|---|---|--|
| Total Working Time (Min., Sec.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Setting Time (Min., Sec.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Minimum Time in Mouth (Min., Sec.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Recovery From Deformation (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Maximum Strain in Compression (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Linear Dimensional Change after 24 hrs (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Test conditions: Temperature (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative humidity (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))



The new-type cartridge must be used with the new GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

DIRECTIONS FOR USE

- Attach an intraoral tip to the mixing tip or load material into a syringe.
- Inject the mixture onto the prepared teeth.
- Load the tray with the appropriate material (putty, monophase, heavy body or regular - depending on technique being used).
- Seat the loaded tray in the mouth within specified working times.
- Wait for set (1'30" minutes in the mouth).
- The obtained impression should be cleaned, then disinfected, utilizing a 2.5% or 3.4% glutaraldehyde, or other appropriate disinfectant, according to the manufacturers label recommendations.
- Remove the impression and pour a model immediately (if desired). Maximum time for pouring the model is 14 days.

NOTES

- When extruding EXAFAST NDS, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials. They may delay or prevent setting:
 - Catalyst for condensation type silicone impression materials
 - Polysulfide impression materials
 - Eugenol materials
 - Sulfur
 - Latex
 - Oil
 - Acrylates
 Also avoid moisture and glycerol when extruding.
- Fast set material may not be preferred for full arch multiple (more than 3) unit impressions where quick setting time could interfere with accuracy. Higher temperatures accelerate set; refrigeration retards set.
- Store in a dry and cool place.
- Avoid use of EXAFAST NDS with patients who have a history of hypersensitivity to silicone impression materials.
- EXAFAST NDS can be silver-or copper-plated.
- Care should be taken to avoid getting material on clothing. It is hard to remove.

HYDROPHILES VINYL-POLYSILOXAN ABFORMMATERIAL

ANWENDUNGSBEREICHE

| Anwendungsbereich | Abformtechnik | Abformlöfelfart | Empfohlene Konsistenz |
|--|--------------------------|--|--|
| Abformung von Inlays, Onlays, Veneers o.Ä. | Einphasig Einzeitig | Standardabformlöffel oder Spezieller Abformlöffel | Monophase |
| | Doppelphasig Einzeitig | | Monophase oder Heavy Body + Injektion oder Regulär |
| | Doppelphasig, Zweizeitig | | Putty + Injektion oder Regulär |
| | Doppelphasig Einzeitig | | Monophase oder Heavy Body + Injektion oder Regulär |
| Abformung von Kronen oder Brücken | Putty – Wash - Technik | Standardabformlöffel | Putty + Injektion oder Regulär |
| | Einphasig Einzeitig | Standardabformlöffel oder Individueller Abformlöffel | Monophase |
| Abformung von Teilprothesen | Putty – Wash - Technik | Standardabformlöffel | Putty + Regulär oder Injektion |
| | Einphasig Einzeitig | Standardabformlöffel oder Individueller Abformlöffel | Monophase |


EINLEGEN UND VERWENDUNG DER NEUEN KARTUSCHE

- Den Auslösehebel am Griff des CARTRIDGE DISPENSER 2 (in der Folge Gerät genannt) anheben und den Spritzenkolben völlig in das Gerät zurückziehen. Den Kartuschenhalter vom Gerät anheben und die Kartusche einlegen. Darauf achten, daß die Spitzkerbe auf dem Flansch der Kartusche nach unten weist. Den Kartuschenhalter nach unten drücken, um die Kartusche zu fixieren.
- Nehmen Sie die Kappe der Kartusche durch eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn ab. Die Kappe nach unten neigen und von der Kartusche abziehen. Vorsichtig den Betätigungsgriff drücken, um durch die beiden Öffnungen am Ende der Kartusche eine geringe Menge des Kartuscheninhalts herauszudrücken. Dabei sollten Basismasse und Katalysator in gleicher Menge austreten.
- Die Spitzkerbe an der Kante des mixing tips mit der Spitzkerbe zwischen den Kartuschenläufen ausrichten. Die Mischspitze durch festes Andrücken befestigen. Danach den farbigen Ring der Mischspitze mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn zum Ende der Kartusche hin drehen. Das Gerät steht nun zur Verwendung bereit.
- Den Betätigungsgriff mehrmals betätigen, um Material herauszudrücken. Nach der Verwendung den mixing tip nicht entfernen, da sie bis zur nächsten Verwendung zugleich als Verschuß dient. Wird der mixing tip ausgetauscht, den Ring an der Mischspitze eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Spitzkerbe an der Kartusche auszurichten. Die Mischspitze nach unten neigen und von der Kartusche abziehen.
- Die alte Mischspitze erst unmittelbar vor der nächsten Verwendung entfernen und austauschen. Vor dem Anbringen einer neuen Spitze eine geringe Menge des Kartuscheninhalts herausdrücken, um sicherzustellen, daß Basismasse und Katalysator in gleicher Menge aus beiden Öffnungen austreten. Tritt kein Material aus, muß die ausgehärtete Masse vom Ende der Kartusche entfernt werden.
- Zum Austausch der Kartusche den Auslösehebel anheben und den Spritzenkolben völlig herausziehen. Die leere Kartusche durch Anheben des Kartuschenhalters entfernen und eine neue Kartusche in das Gerät einschieben.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (Standardwerte)

| Testparameter | Injektion Typ 3: Düninflüssige Konsistenz | Regulär Typ 2: Mittlere Konsistenz | Monophase Typ 2: Mittlere Konsistenz | Heavy Body Typ 1: Schwere Konsistenz |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamt-Verarbeitungszeit (Min., Sek.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Abbindezeit (Min., Sek.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Mindestverweildauer im Mund (Min., Sek.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Rückstellung bei Deformation (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Maximale Abbinde schrumpfung unter Kompression (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Lineare Dimensionsänderung nach 24 Std. (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Testbedingungen: Temperatur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative Luftfeuchtigkeit (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))



Die neuartige Kartusche muß mit dem neuen GC CARTRIDGE DISPENSER 2 verwendet werden

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Eine intraorale Spitze an der Mischspitze anbringen, oder das Material in eine Kanüle einfüllen.
- Die Mischung auf die vorbereiteten Zähne applizieren.
- Den Abformlöffel mit einem geeigneten Material (Putty, Monophase, Heavy Body oder Regulär - abhängig von der angewandten Technik) füllen.
- Den befüllten Abformlöffel innerhalb der entsprechenden Verarbeitungszeit in den Mund einbringen.
- Die Abbindezeit abwarten (1'30" Minuten im Mund).
- Die Abformung sollte gereinigt und mit einer 2,5% oder 3,4% Prozentigen Glutaraldehydlösung oder einem anderen geeigneten Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers desinfiziert werden. Danach sorgfältig unter laufendem Wasser abspülen.
- Die Abformung entfernen und (wenn gewünscht) sofort ein Modell gießen. Die maximale Verarbeitungszeit zum Ausgießen der Modelle beträgt 14 Tage.

HINWEISE

- Beim Ausbringen von EXAFAST NDS sollte vorsichtig umgegangen werden, um ein Vermischen oder einen Kontakt mit folgendem Material zu verhindern. Diese könnte die Abbindezeit verzögern oder ein Abbinden verhindern:
 - Katalysator für Silikon-Abformmaterial auf Kondensationsbasis
 - Polysulfid-Abformmaterial
 - Eugenol-Abformmaterial
 - Schwefel
 - Latex
 - Öle
 - Acrylate
- Beim Verarbeiten ebenfalls Feuchtigkeit und Glycolol meiden.
- Schnell-härtendes Material ist unter Umständen bei kompletten Zahnkranzaufnahmen (mehr als 3) nicht zu bevorzugen, da die verkürzten Aushärtezeiten die Genauigkeit beeinträchtigen. Wärme beschleunigt, Kälte verlangsamt die Aushärtung.
- An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Den Gebrauch von EXAFAST NDS bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Silikon-Abformmaterial vermeiden.
- EXAFAST NDS kann entweder silber- oder kupferbeschichtet werden.
- Darauf achten, daß kein Material auf die Kleidung kommt. Es kann nur schwer entfernt werden.

MATÉRIAU D'EMPREINTE HYDROPHILE VINYL POLYSILOXANE

UTILISATION

| Empreinte de Cavité Pour Facettes, Inlay, Onlay... | Technique d'Empreinte | Type De Porte-Empreinte | Consistences Recommandées |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| | Simple Mélange, une Empreinte | Normal ou Individuel | Monophase |
| | Double Mélange, une Empreinte | | Monophase ou Heavy + Injection ou Regular |
| | Double Mélange, Double Empreinte | | Putty + Injection ou Regular |
| | Double Mélange, une Empreinte | | Monophase ou Heavy + Injection ou Regular |
| Empreinte de Couronnes et Bridges | Putty Wash | Normal | Putty + Injection ou Regular |
| | Simple Mélange, une Empreinte | Normal ou Individuel | Monophase |
| Empreinte d'Arcade Partielle | Putty Wash | Normal | Putty + Regular ou Injection |
| | Simple Mélange, une Empreinte | Normal ou Individuel | Monophase |
| Empreinte d'Arcade Complète | Simple Mélange, une Empreinte | Normal ou Individuel | Monophase |


NOUVELLE CARTOUCHE, NOUVEAU CHARGEMENT ET DISTRIBUTION

- Soulever le levier de la cartouche et pousser le piston du CARTRIDGE DISPENSER 2 (appelé pistolet Distributeur ci- après) complètement vers l'arrière. Placer la cartouche dans le distributeur et la charger en vous assurant que l'encoche en forme de V sur le rebord de la cartouche est face à vous. Lever le verrou de la cartouche et pousser le piston jusqu'à ce qu'il s'engage dans la cartouche.
- Retirer le capuchon de la cartouche en le faisant pivoter d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Presser doucement la gâchette du pistolet distributeur pour faire sortir une petite quantité de produit des deux extrémités de la cartouche. S'assurer que la base et le Catalyseur sortent bien de la cartouche.
- Aligner l'encoche en forme de V à l'embout de mélange sur l'encoche en forme de V entre le corps des cartouches. Pousser fermement afin de fixer l'embout de mélange. Puis, tourner le bout coloré de l'embout de mélange d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre au bout de la cartouche. Le distributeur peut à présent être utilisé.
- Presser plusieurs fois la gâchette pour extraire le matériau. Après utilisation, l'embout mélangeur (mixing tip) doit rester en place, servant ainsi de protection jusqu'à l'emploi suivant. Lorsque vous remplacez un embout de mélange, effectuer une rotation du bord de l'embout d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner l'encoche en forme de V sur la cartouche. Incliner l'embout de mélange vers le bas et détachez-le de la cartouche.
- Retirer et replacer aussitôt l'embout de mélange usagé, avant toute nouvelle utilisation. Avant de mettre un nouvel embout, extraire une petite quantité de matériau afin de vous assurer que la Base et le Catalyseur s'écoulent facilement des 2 ouvertures. Si le matériau s'extraît difficilement, retirer le matériau durci du bout de la cartouche.
- Pour remplacer la cartouche, lever le verrou et retirer entièrement le piston en le tirant vers l'arrière. Retirer la cartouche vide en soulevant le support de la cartouche et charger une nouvelle cartouche dans le distributeur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Moyenne)

| Articles testés | Injection Type 3: Consistance Light | Regular Type 2: Consistance Medium | Monophase Type 2: Consistance Medium | Heavy Type 1: Consistance Heavy Body |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Temps de Travail Total (min, sec) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Temps de Prise (min, sec) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Temps Minimum en Bouche (min, sec) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Récupération Après Déformation % | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Déformation Max. en Compression % | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Stabilité Dimensionnelle Linéaire à 24h | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Conditions des tests : température (23 ± 2°C) Humidité relative (50 ± 5%) (ISO 4823:1992 (E))



La nouvelle cartouche doit être utilisée avec le GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

MODE D'EMPLOI

- Fixer l'embout intrabuccal sur l'embout mélangeur ou charger le matériau dans une seringue.
- Injecter le mélange sur les dents préparées.
- Charger le porte-empreinte avec le matériau approprié (putty, regular, injection, monophase – en fonction de la technique utilisée).
- Placer le porte-empreinte chargé en bouche en respectant les temps indiqués.
- Le temps de prise est de 1 minute 30 secondes en bouche.
- L'empreinte obtenue peut être nettoyée et désinfectée dans une solution de glutaraldehyde à 2.5% ou 3.4% ou avec tout autre désinfectant approprié, selon les recommandations du fabricant.
- Retirer l'empreinte et couler immédiatement le modèle (si vous le souhaitez) ou jusqu'à 2 semaines maximum après la prise d'empreinte.

NOTES

- Lors de l'extraction de EXAFAST NDS éviter tous mélanges et contacts avec les matériaux suivants:
 - Catalyseur des matériaux silicone par condensation
 - Matériau d'empreinte à base de polysulfides
 - Matériau à base d'eugéno
 - Sulfure
 - Latex
 - Huiles
 - Acrylates
- Le matériau prise rapide ne doit pas être choisi pour des empreintes d'arcade complète (supérieure à 3 éléments) là où la prise rapide pourrait perdre en précision. Des températures plus élevées accélèrent la prise; la réfrigération la retarde.
- Conservé dans un endroit frais et sec.
- Ne pas utiliser EXAFAST NDS chez des patients présentant un passé allergique aux silicones.
- Les empreintes effectuées avec EXAFAST NDS peuvent être traitées par galvanoplastie au laboratoire.
- Éviter tout contact avec les vêtements car les tâches sont très difficiles à retirer.

MATERIALE PER IMPRONTE IDROFILICO A BASE DI VINILPOLISILOSSANO

MODALITÀ D'USO

| Modalità d'uso | Metodo Di Presa Delle Impronte | Tipo Di Portaimpronta | Consistenza Raccomandate |
|--|--|---|--|
| Impronta di Cavità di Facing, Inlay, Onlay, ecc. | Singola Miscelazione, Impronta Singola | Portaimpronta Standard o Personalizzato | Monofase |
| | Doppia Miscelazione, Impronta Singola | | Monofase o Heavy Body + Iniezione o Regolare |
| Impronta di Corona o di Ponte | Doppia Miscelazione, Doppia Impronta | | Putty + Iniezione o Regolare |
| | Doppia Miscelazione, Impronta Singola | | Monofase o Heavy Body + Iniezione o Regolare |
| | Putty Wash | Portaimpronta Standard | Putty + Iniezione o Regolare |
| Impronta per Protesi Parziale | Singola Miscelazione, Impronta Singola | Portaimpronta Standard o Personalizzato | Monofase |
| | Putty Wash | Portaimpronta Standard | Putty + Regolare o Iniezione |
| Impronta per Protesi Totale | Singola, Miscelazione Impronta Singola | Portaimpronta Standard o Personalizzato | Monofase |


CARICAMENTO DELLA NUOVA CARTUCCIA E UTILIZZAZIONE

- Solleverare la leva di rilascio sul CARTRIDGE DISPENSER 2 (di qui in avanti denominato caricatore) e tirare il pistoncino completamente all'indietro nel caricatore; Sollevare il fermo della cartuccia del caricatore ed inserire la cartuccia, assicurandosi che l'intaglio a V sulla flangia della cartuccia sia rivolto verso il basso. Premere il fermo della cartuccia per fissare quest'ultima.
- Rimuovere il tappo della cartuccia facendolo ruotare di 1/4 di giro in senso antiorario. Inclinare verso il basso e rimuoverlo dalla cartuccia. Premere delicatamente l'impugnatura del caricatore per far uscire una piccola quantità di materiale dalle due aperture all'estremità della cartuccia. Assicurarsi che la base e il catalizzatore fuoriescano in modo uniforme.
- Allineare l'intaglio a V, che si trova sul bordo della mixing tip, con l'intaglio a V tra i cilindri della cartuccia. Premere con decisione per applicare la punta di miscelazione. Quindi ruotare la ghiera colorata della punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso orario all'estremità della cartuccia. Il caricatore è ora pronto per l'uso.
- Premere sull'impugnatura diverse volte per far uscire il materiale. Dopo l'uso la mixing tip deve rimanere installata per fungere da tappo, al fine di conservare il prodotto in attesa di un'applicazione successiva. Quando si sostituisce la mixing tip ruotare la ghiera sulla punta stessa in senso orario di 1/4 di giro per allineare gli intagli a V sulla cartuccia. Inclinare la punta di miscelazione verso il basso e staccarla dalla cartuccia.
- Rimuovere e sostituire la vecchia punta di miscelazione immediatamente prima dell'uso successivo. Prima di applicare una nuova punta, lasciar fuoriuscire una piccola quantità di materiale, per assicurarsi che la base e il catalizzatore fuoriescano in modo uniforme dalle due aperture. Se il materiale non esce, rimuovere ogni traccia di prodotto indurito dall'estremità della cartuccia.
- Per sostituire la cartuccia, sollevare la leva di rilascio e ritrarre completamente il pistoncino. Rimuovere la cartuccia vuota sollevando l'impugnatura e introdurre una nuova nel caricatore.

PROPRIETÀ FISICHE (Medie)

| | Iniezione Tipo 3: Consistenza Light-Body | Regolare Tipo 2: Consistenza Media | Monofase Tipo 2: Consistenza Media | Pesante Tipo 1: Consistenza Heavy-Body |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Oggetto della Prova | | | | |
| Tempo Totale (min. e sec.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Tempo di Indurimento (min. e sec.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Tempo Minimo di Permanenza in Bocca (min. e sec.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Perdita Della Deformazione (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Deformazione Massima in Compressione (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Modifica Dimensionale Lineare Dopo 24 ore (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Condizioni di prova: Temperatura (74°F/23°C ± 4°F/2°C); Umidità relativa: (50 ± 5%) (ISO 4823:1992(E))



Il nuovo tipo di cartuccia deve essere usato con il nuovo GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Montare una punta intraorale sulla punta di miscelazione, oppure riempire di prodotto una siringa.
- Iniettare il prodotto nel dente preparato.
- Riempire il cucchiaino con il materiale appropriato (putty, monophase, heavy body o regular a seconda della tecnica usata).
- Collocare il portaimpronta caricato nella bocca del paziente entro i tempi indicati.
- Aspettare che il prodotto prenda forma (1'30" minuti all'interno della bocca).
- L'impressione ottenuta deve essere pulita e disinfettata con glutaraldeide al 2,5% o al 3,4%, oppure con un disinfettante adatto come da istruzioni del fabbricante.
- Estrarre l'impressione e riempirla immediatamente (se è stata presa correttamente). Il tempo massimo per creare un modello è di 14 giorni.

NOTE

- Quando si fa fuoriuscire EXAFAST NDS, evitare attentamente il contatto con i materiali elencati di seguito in quanto possono ritardare o impedire l'indurimento:
 - Catalizzatore per materiali al silicone di tipo a condensazione per il prelievo di impronte
 - Materiali polisulfurici per il prelievo di impronte
 - Materiali all'eugenolo
 - Zolfo
 - Lattice
 - Oli
 - Acrilati
- Evitare inoltre il contatto con acqua e glicerolo.
- Per l'applicazione di unità multiple (più di 3) dell'arco completo un materiale di presa rapida può non essere il migliore quando un tempo rapido di presa può interferire con la precisione. Le temperature più rapide accelerano la presa; mentre la refrigerazione la ritarda.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fresco.
- Evitare l'uso di EXAFAST NDS con pazienti che hanno dimostrato in precedenza ipersensibilità a materiali al silicone per il prelievo di impronte.
- EXAFAST NDS può essere rivestito con argento o rame.
- Evitare che il materiale entri in contatto con indumenti in quanto, è di difficile rimozione.

MATERIAL DE IMPRESIÓN HIDROFÍLICO DE VINIL POLISILOXANO

MODO DE USO

| | Técnica De Impresión | Tipo De Molde | Consistencia Recomendadas |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Impresión de Cavidad de Revestimiento, Incrustación, Separación, etc. | Mezcla Única, Impresión Única | Molde Estándar o Molde a la Medida | Monofase |
| | Mezcla Doble, Impresión Única | | Monofase o Pesada + Inyección o Normal |
| Impresión de Corona o Puente | Mezcla Doble, Impresión Doble | | Masilla + Inyección o Normal |
| | Mezcla Doble, Impresión Única | | Monofase o Pesada + Inyección o Normal |
| Impresión de Dentadura Postiza Parcial | Impresión Masilla-Lavado | Molde Estándar | Masilla + Inyección o Normal |
| | Mezcla Única, Impresión Única | Molde Estándar o Molde a la Medida | Monofase |
| | Impresión Masilla-Lavado | Molde Estándar | Masilla + Normal o Inyección |
| Impresión de Dentadura Postiza Completa | Mezcla Única, Impresión Única | Molde Estándar o Molde a la Medida | Monofase |


CARGA Y USO DEL NUEVO CARTUCHO

- Levante la palanca del CARTRIDGE DISPENSER 2 (en adelante se llamará proveedor) que fija el cartucho y tire el émbolo del pistón hasta el límite en el respaldo del proveedor. Levante el mecanismo que sostiene el cartucho en el proveedor y cargue el cartucho asegurándose de que el corte en forma de V en el borde del cartucho queda mirando hacia abajo. Presione hacia abajo el mecanismo que sujeta el cartucho para que el cartucho, quede fijo.
- Remueva la tapa del cartucho girándola un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas de reloj. Incline la tapa hacia abajo y destape el cartucho. Exprima suavemente la empuñadura del proveedor para extraer una pequeña cantidad de material a través de los dos orificios en el extremo del cartucho. Asegúrese de que la base y el catalizador fluyan uniformemente.
- Alinee el corte en forma de V en el borde del mixing tip con el corte en forma de V entre los cañones del cartucho. Presione firmemente para colocar la punta de mezcla. Luego, gire el anillo de color de la punta de mezcla, dando un cuarto de vuelta en la dirección de las agujas del reloj hacia el extremo del cartucho. Ahora, el proveedor está listo para usarlo.
- Exprima la empuñadura varias veces para forzar la extrusión del material. Después de su uso, no remueva el mixing tip ya que ésta será la tapa que protegerá el material hasta que se use nuevamente. Cuando desee reemplazar el mixing tip, gire el anillo en la punta de mezcla un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas de reloj para alinear el corte en forma de V en el cartucho. Incline la punta de mezcla hacia abajo y retirela del cartucho.
- Remueva y reemplace la punta de mezcla anterior inmediatamente antes de volver a usar el proveedor. Antes de colocar la nueva punta suavemente haga salir una pequeña cantidad de material para asegurarse que la base y el catalizador están fluyendo uniformemente a través de ambos orificios. Si los materiales no fluyen normalmente, quite el material endurecido acumulado en el extremo del cartucho.
- Para reemplazar el cartucho, levante la palanca de liberación y retraiga completamente el émbolo del pistón. Remueva el cartucho vacío, levantando el retenedor del cartucho y cargue un cartucho nuevo en el proveedor.

PROPIEDADES FÍSICAS (Promedio)

| | Inyección Tipo 3: Consistencia Ligera | Normal Tipo 2: Consistencia Media | Monofase Tipo 2: Consistencia Media | Pesada Tipo 1: Consistencia Espesa |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Artículos probados | | | | |
| Tiempo total de trabajo (min., seg.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Tiempo de asentado (min., seg.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Tiempo mínimo en la boca (min., seg.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Recuperación de la deformación (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Máximo esfuerzo en compresión (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Cambio dimensional lineal después de 24 horas (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Condiciones de la prueba: Temperatura (74°F/23°C ± 4°F/2°C), Humedad relativa (50 ± 5%), (ISO 4823:1992(E))



El nuevo tipo de cartucho debe usarse con el GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

INSTRUCCIONES DE USO

- Fije una punta intraoral a la punta de mezclado o cargue el material en una jeringa.
- Inyecte la mezcla en los dientes ya preparados.
- Cargar la cubeta con el material apropiado (masilla, monofase, heavy body o regular - dependiendo de la técnica utilizada).
- Acomode el molde cargado en la boca de acuerdo a los tiempos especificados de trabajo.
- Esperar el tiempo apropiado de asentado (1'30" minutos en la boca).
- La impresión obtenida, deberá limpiarse y luego desinfectarse utilizando una solución de glutaraldehído del 2,5% o 3,4%, o con otro desinfectante apropiado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Saque la impresión y vierta el modelo inmediatamente (si lo desea). El modelo debe vertirse a más tardar 14 días después de haber tomado la impresión.

NOTAS

- Cuando se extraiga el EXAFAST NDS del aplicador, deberá tenerse cuidado de no mezclarlo o ponerlo en contacto con los siguientes materiales ya que éstos podrían demorar o impedir el fraguado:
 - Catalizadores para condensación para materiales de impresión de silicona
 - Materiales de impresión polisulfuros
 - Materiales de Impresión de Látex
 - Materiales de Impresión de Aceites
 - Azúfre
 - Compuestos Acrílicos
 Evite también la humedad y el glicerol al hacerlo salir.
- El material de fraguado rápido puede no ser el más apropiado para impresiones múltiples (más de 3) de arco completo, ya que la rapidez del fraguado puede interferir con la exactitud del molde. Las temperaturas altas aceleran el fraguado y la refrigeración lo retarda.
- Guárdese en un lugar fresco y seco.
- Evite el uso del EXAFAST NDS en pacientes que tengan un historial de hipersensibilidad a los materiales de impresión de silicona.
- El EXAFAST NDS puede llevar un revestimiento de plata o cobre.
- Téngase cuidado que las mezclas de silicona no manchen la ropa. Estas manchas son muy difíciles de limpiar.

HYDROFILT A-SILIKONE AFTRYKSMATERIALE

BRUGSANVISNING

| | Aftryksteknik | Sketype | Anbefalet Konsistens |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Aftryk til Fassade, Indlæg, Onlay osv. | Enkel Blanding, Enkelt Aftryk | Standardske- Eller Individuelske | Monophase |
| | Dobbel Blanding, Enkelt Aftryk | | Monophase Éttrins eller Tyk + Injektion eller Regular |
| Aftryk til Kroner og Broer | Dobbel Blanding, Dobbel Aftryk | | Cement + Injektion eller Regular |
| | Dobbel Blanding, Enkelt Aftryk | | Monophase Éttrins eller Tyk + Injektion eller Regular |
| | Putty-Wash Aftryk | Standardske | Putty + Injektion eller Regular |
| Aftryk til Delprotese | Enkel Blanding, Enkelt Aftryk | Standard- Eller Individuelske | Monophase Éttrins |
| | Putty-Wash Aftryk | Standardske | Putty + Regular eller Injektion |
| Aftryk til Helprotese | Enkel Blanding, Enkelt Aftryk | Standard- Eller Individuelske | Monophase |


ISÆTNING OG DISPENSERING FRA ET NYT MAGASIN

- Løft udløsergrebet på CARTRIDGE DISPENSER 2 (kaldet dispenseren i det følgende) og træk stemplet helt tilbage i dispenseren. Loft dispenseren og magasinholderen og sæt magasinet i samtidigt med, at man sørger for, at det V-formede hak på magasinets flange vender nedad. Skub magasinholderen ned for at fastholde magasinet.
- Tag hættan af magasinet ved at dreje den 1/4 omgang venstre om. Vip hættan nedad og fjern den fra magasinet. Klem forsigtigt på dispenserhåndtaget, så der presses lidt materiale ud af de to åbninger for enden af magasinet. Base og katalysator skal komme jævnt ud.
- Tilpas det V-formede hak på kanten af mixing tip til det V-formede hak på magasinet. Sæt blandespidsen godt fast. Drej dernæst blandespidsens farvede manchert 1/4 omgang højre om. Nu er dispenseren klar til brug.
- Klem flere gange på håndtaget, så der presses materiale ud. Efter brug skal mixing tip blive siddende på som hætte til næste gang, materialet anvendes. Når den brugte mixing tip skal udskiftes, drejes blandespidsens manchert 1/4 omgang venstre om for at passe til det V-formede hak på magasinet. Vip blandespidsen nedad og fjern den fra magasinet.
- Den brugte blandespids skal skiftes ud med en ny lige inden næste gang, materialet skal anvendes. Inden den nye spids sættes på, skal man igen forsigtigt klemme lidt materiale ud. Hvis materialet ikke kommer ud, skal man fjerne det hårde materiale på magasinets spid.
- Man skifter magasinet ud ved at holde udløsergrebet oppe og trække stemplet tilbage. Tag det tomme magasin ud ved at løfte magazinholderen, og sæt en nyt magasin i dispenseren.

FYSISKE EGENSKABER (Gennemsnitlige)

| | Injektion type 3: Light-Body Konsistens | Regular type 2: Med.-Body Konsistens | Éttrins type 2: Med.-Body Konsistens | Tyk type 1: Heavy-Body Konsistens |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Afprøvede Emner | | | | |
| Samlet Arbejdstid (min. og sek.) | 1'00" | 1'15" | 1'20" | 1'15" |
| Afbindingstid (min. og sek.) | 1'45" | 2'15" | 2'15" | 2'30" |
| Minimum tid i Munden (min. og sek.) | 1'30" | 1'30" | 1'30" | 1'30" |
| Deformationsoprettelse (%) | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
| Maksimal Trykdeformering (%) | ≤7.0 | ≤4.8 | ≤3.2 | ≤3.3 |
| Lineær Afbindingskontraktion efter 24 Timer (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

Proveforhold: Temperatur: 74°F/23°C ± 4°F/2°C; relativ fugtighed: 50 ± 5%; iht. (ISO 4823, 1992 (E))



Den nye type patron skal anvendes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

BRUGSANVISNING

- Sæt en intraoral spids på blandespidsen, eller fyld materiale i en injektionsprøje.
- Injicér blandingen på de klargjorte tænder.
- Fyld skeen med nødvendigt materiale (putty, monofase, heavy body eller regular, afhængig af den teknik der anvendes).
- Indfør den fyldte ske i munden inden for den specificerede arbejdstid.
- Vent på at materialet afbinder (1'30" minutter i munden).
- Husk aftrykket skal rengøres og desinficeres i 2,5% eller 3,4% glutaraldehydopløsning eller et andet passende desinfektionsmiddel ifølge fabrikantens brugsanvisning.
- Fjern aftrykket og støb umiddelbart en model (hvis det ønskes). Maksimaltidsrummet for at støbe modellen er 14 dage.

BEMÆRKNINGER

- Når du blander EXAFAST NDS er det vigtigt at følgende materialer, der kan forlænge eller forhindre afbindingstiden, ikke får kontakt med eller blandes materialet:
 - katalysatorstoffer til K-silikonere
 - polysulfidaftryksmateriale
 - eugenolholdige materialer
 - Svovl
 - Latex
 - Olier
 - Akrylater
- Hurtigafbindende materiale er ikke nødvendigvis at foretrække til multiple (flere end 3) enheder i en fuld bue, hvor hurtig afbinding risikerer at nedsætte præcisionen. Højere temperatur påvirker til en hurtigere afbinding, mens afkøling får materialet til at afbinde langsommere.
- Skal opbevares tørt og køligt.
- EXAFAST NDS bør ikke anvendes på patienter, der er overfølsomme over for silikonaftryksmateriale.
- EXAFAST NDS kan sølv og kobber belægges.
- Undgå at få blandingen på tøjet, da det er svært at fjerne.